



**MADDIO HNOS. S.A.**

**Acindar**  
Grupo ArcelorMittal

# MADDIO HNOS.S.A.

Sarmiento 645 - (5501) G. Cruz - MENDOZA - Tel. Fax 0261-452-3252 / 452-3200  
consultas@maddio.com.ar - www.maddio.com.ar

## DIAMETRO de ALAMBRES

Nº de calibre	Diámetro en mm.			Peso de 100 ml	Metros en 1 kg.
	B.W.G.	I.S.W.G.	Frances		
1	7,62	7,62	0,60	35,38	2,82
2	7 21	7,01	0,70	30,02	3,33
3	6 57	6,40	0,80	25,06	3,99
4	6,04	5,89	0,90	21,34	4,69
5	5,59	5,38	1,00	17,86	5,59
6	5,15	4,87	1,10	14,48	6,90
7	4,57	4,47	1,20	14,71	7,91
8	4,19	4,06	1,30	11,86	8,43
9	3,76	3,65	1,40	9,32	10,73
10	3,40	3,25	1,50	7,08	14,12
11	3,05	2,94	1,60	5,51	18,14
12	2,77	2,64	1,80	4,46	22,40
13	2,41	2,33	2,00	3,53	28,34
14	2,11	2,03	2,20	2,45	40,85
15	1,83	1,82	2,40	1,98	50,40
16	1,65	1,62	2,70	1,57	63,77
17	1,47	1,42	3,00	1,38	83,33
18	1,24	1,21	3,40	0,88	113,51
19	1,07	1,01	3,90	0,74	134,95
20	0,88	0,91	4,40	0,61	163,40
21	0,81	0,81	4,90	0,50	201,61
22	0,71	0,71	5,40	0,39	255,10
23	0,63	0,60	5,90	0,30	333,33
Peso de 1000 m					
24	0,55	0,55	6,40	1800,00	556,00
25	0,50	0,50	7,00	1500,00	665,00
26	0,45	0,45	7,60	1180,00	850,00
27	0,40	0,41	8,20	0.980	1,02
28	0,35	0,37	8,80	0.794	1,28
29	0,33	0,34	9,40	0.627	1,60
30	0,30	0,31	10,00	0.551	1,82
31	0,25	0 29		0.414	2,27
32	0,22				
33	0,20				
34	0,17				
35	0,12				
36	0,10				